



PINTURA PARA SUELOS **TRÁFICO EXTREMO**



Insensible a las manchas y la grasa.
Alta resistencia a las rayas y golpes.
Interior / Exterior.

DESTINACIÓN

Protección y decoración de suelos de cemento, hormigón, parquet, madera, solado, ladrillo... Especialmente diseñado para resistir el peso soportado en garajes y sótanos. También es adecuado en interiores y exteriores para: escalera, terraza, camino asfaltado...

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Fase primordial para garantizar la adherencia correcta de una pintura de suelo. El soporte debe estar limpio, seco y sin grasa. Es indispensable aspirar el soporte antes de la aplicación.

Para mejorar la adherencia de la pintura en suelos muy transitados, aplicar previamente la Imprimación de Adherencia V33.

SOPORTES BRUTOS:

Cemento / hormigón bruto: lavar con el Champu para Suelos Cemento-Hormigón V33.

Cemento / hormigón nuevo: dejar secar 3 meses antes de pintar.

Solado, cemento pulido: verificar la porosidad del suelo mediante el "test de la gota de agua" colocada en el suelo. Si se queda en la superficie, el suelo no es poroso y

la pintura no se adherirá. Aplicar una solución de lejía y agua (1L por 4L de agua) para abrir el hormigón, y después aclarar. Dejar secar 48 horas.

Terraza madera (interior): lijar y, a continuación, quitar el polvo.

SOPORTES YA PINTADOS:

Quitar la pintura no adherente. Lavar. Deslustrar la superficie y quitar el polvo.

APLICACIÓN

Remover bien antes de usar para obtener una mezcla homogénea. Aplicar la primera capa, diluida con un 5% de aguarrás en suelos de cemento, hormigón o madera. Dejar secar 24 horas y lijar suavemente entre capas para un resultado perfecto. En suelos muy porosos o que deban soportar mucho peso, puede ser necesaria una 3ª capa. Condiciones idóneas de aplicación: entre 10°C y 25°C con ambiente seco. Se desaconseja aplicar el color "Blanco" en exteriores. Tiempo necesario para volver a usar la habitación = utilización de paso: 24 horas / utilización intensiva: 72 horas. Lavable con detergentes y limpiadores de alta presión.

Material : Pincel, rodillo de pelo medio-largo.

Secado al tacto: 8 h.

Secado entre capas: 24 h.

Rendimiento en una capa: 1L= 14m²

Limpieza del material: Aguarrás.

PRECAUCIONES DE EMPLEO

R10 : INFLAMABLE. R66: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. R52/53 : Nocivo para los organismos acuáticos puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. S2: Manténgase fuera del alcance de los niños. S29: No tirar residuos por el desagüe. S46: En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o el envase. S51: Úsese únicamente en zonas bien ventiladas. Contiene carboxilatos de cobalto y metiletilcetoxima. Puede provocar reacciones alérgicas. Valor límite de la UE para el producto (cat. A/i): 600 g/l (2007) / 500 g/l (2010). Contenido máx. en COV: 394 g/l.

V33 España, S.A.

Edificio Balmes,

C/ Balmes, 8 -2º3ª

08291 Ripollet - (Barcelona)

Tel. : +34 935 921 999

Fax.: +34 936 910 720

Web : www.v33.es