



LASUR PROTECTOR CLIMAS EXTREMOS

TONALIDADES MODERNAS

- HIDRÓFUGO Y ANTI UV
- Resistente a las variaciones de temperatura: -40°C / +60°C
- Textura anti-goteo

INFORMACIÓN

TIEMPO DE SECADO
TEMPO DE SECAGEM

ENTRE 2 CAPAS / DEMAOS
6h
SECADO COMPLETO / SECAGEM COMPLETA
12h

HASTA / ATÉ
10
AÑOS/ANOS
DE PROTECCIÓN
DE PROTEÇÃO

USO

- Se aplica sobre maderas exteriores muy expuestas: postigos, ventanas, contraventanas, pórticos, vallas, vigas, casetas de jardín...
- Sobre todo tipo de maderas europeas y exóticas, viejas o nuevas: roble, castaño, alerce, cedro...
- Compatible con todos los protectores antiguos.

HERRAMIENTAS
FERRAMENTAS
PINCEL, RODILLO Y PISTOLA
PINCEL, ROLO E PISTOLA



SATINADO ASPECTO

CARACTERÍSTICAS

Innovación tecnológica para este protector de alta duración diseñado para las maderas expuestas a condiciones Climáticas extremas.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS
LIMPEZA DAS FERRAMENTAS



1L
± 12m²
RENDIMIENTO

FORMATOS



0,25L

0,75L

2,5L

COLORES



Cedro Blanco

Roble Ceniza

Gris Plata

Cedro Plata

Antracita

Abeto Ahumado

Pino Escandinavo

Abeto Douglas

Rojo

Verde

*0,25 L solo en Cedro Blanco, Roble Ceniza, Pino Escandinavo y Gris Plata



LASUR PROTECTOR CLIMAS EXTREMOS

TONALIDADES MODERNAS

PREPARACIÓN

La madera a proteger debe estar limpia, seca, sana y sin grasa. Lijar los ángulos y los bordes para redondearlos ligeramente.

- **MADERA BRUTA** : lijar con papel de lija para obtener una superficie lisa y pulida. Tratar previamente la madera con el FONDO UNIVERSAL V33.
- **MADERAS OSCURAS** (roble, castaño, alerce, cedro rojo, abeto douglas, exóticas...) : diluir la primera capa con un 15% de agua y aplicar una segunda capa sin diluir (evitar una aplicación grasa). Igualmente se puede aplicar una imprimación adecuada.
- **MADERAS CON PROTECTOR** : cepillar para eliminar las partículas de película no adheridas a la madera. Lijar para obtener una superficie lisa y pulida.
- **MADERAS GRASAS** : utilizar un disolvente para desengrasar.

APLICACIÓN

Condiciones ideales de aplicación entre 12°C y 25°C, en un ambiente seco y evitando las corrientes de aire.

- Remover bien el protector, antes y durante su uso, mediante una varilla larga para homogeneizar bien el producto.
- Aplicar en dos capas. Para una aplicación con pistola, diluir con un 10% de agua.
- No aplicar sobre maderas tratadas térmicamente o maderas ácidas • Para los colores claros sobre maderas nuevas o muy expuestas, se recomienda aplicar una 3ª capa.
- El incoloro se utiliza sobretodo para el mantenimiento de maderas ya protegidas o tintadas o para difuminar otros colores.

PROTECCIÓN

La protección se aplica a :

- Las **MADERAS** nuevas o por renovar de esencias comunes: según modo de preparación y de aplicación
- **EXPOSICIÓN** : En maderas verticales únicamente. Exposición Sur y Sur-Oeste : tratar en 3 capas.
- La protección de 10 años depende de la exposición y de las condiciones climáticas. Puede reducirse en caso de que las superficies estén sometidas a condiciones climáticas extremas, a una fuerte humedad ambiental o en el caso de que se produzca una acumulación prolongada de agua sobre el soporte (caso de los soportes horizontales).

PRECAUCIONES DE USO

EUH208 : Contiene Bencisotiazolinona. Puede provocar una reacción alérgica. **P102**: Mantener fuera del alcance de los niños. **P271**: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. **P501**: Eliminar el contenido/el recipiente en un centro de recogida de residuos (en contacto con la autoridad local). Cerrar bien el bote después de su uso. Valor límite de la UE para este producto (cat A/e) : 130g/L (2010). Este producto contiene máx. 4g/L COV
NO ALMACENAR A TEMPERATURAS INFERIORES A 0°C .