

## EL BARNIZ PARA EXTERIOR DE ALTA PROTECCIÓN

¿Quiere realizar su carpintería y protegerla de agresiones cotidianas?

El barniz Climas Extremos le ofrece la solución para preservar la madera, independientemente de las condiciones climáticas.

### ALTA RESISTENCIA

- Protección duradera contra los rayos UV y las agresiones climáticas.
- Microporoso e hidrofugante.

### APLICACIÓN FÁCIL

- Textura antigoteo para una aplicación vertical fácil y sin goteo.
- Secado rápido.

### CARTA DE COLOR



Incoloro  
SATINADO



Incoloro  
BRILLANTE



Roble claro  
BRILLANTE



Pino  
BRILLANTE



Sapeli  
BRILLANTE



Roble oscuro  
BRILLANTE



0,25 L / 0,75 L / 2,5 L

## SUPERFICIES DE APLICACIÓN

- Para todo tipo de carpintería vertical, exterior o interior : puertas, ventanas, persianas...
- Sobre todo tipo de maderas europeas o exóticas, nuevas o antiguas.

TIEMPO DE SECADO TEMPO DE SECAGEM	
	ENTRE 2 CAPAS / 2 DEMAOS
	SECADO COMPLETO / SECAGEM COMPLETA

  

HERRAMIENTAS FERRAMENTAS	
	BROCHA RODILLO PISTOLA TRINCHA ROLO PISTOLA

  

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS LIMPEZA DAS FERRAMENTAS	
	AGUARRÁS

  

RENDIMIENTO / RENDIMENTO	
	+/- 15m <sup>2</sup> acabado en 2 capas / acabados em 2 demãos, 3 puertas / portas 6 persianas

## PREPARACIÓN

La madera tiene que estar en bruto, limpia y seca. Redondear ligeramente las esquinas de la madera con papel de lija para asegurar una aplicación homogénea del barniz.

- **MADERA EN BRUTO :** Lijar y quitar el polvo. Tratar previamente con el TRATAMIENTO MULTIUSO V33.
- **MADERA BARNIZADA / PROTEGIDA CON LASUR :** Lijar suavemente con papel de lija de grano fino 240.
- **MADERA PINTADA O CON BARNIZ DESGASTADO :** Decapar con el DECAPANTE ESPECIAL MADERA V33. Aclarar con agua y dejar secar 24h. Lijar con papel de lija de grano fino 240 y quitar el polvo.
- **MADERA EXÓTICA :** Desengrasar la madera con acetona.

## APLICACIÓN

Condiciones ideales de aplicación: entre 12 °C y 25 °C sin viento.

- Remover el barniz con una varilla larga y ancha para homogeneizar bien el producto.
- Aplicar con brocha o rodillo o pistola en capas uniformes en el sentido de la veta de la madera, evitando excesos de espesor.
- Dejar secar durante 6 horas, luego lijar suavemente con papel de lija (grano 240), quitar el polvo y aplicar la segunda capa.

## CONSEJOS

- La apariencia puede variar según el tipo de madera. Probar en un área poco visible.
- El incoloro se degrada más rápidamente, por lo que solo se utiliza para mantenimiento de maderas ya barnizadas y teñidas, o para difuminar otros tonos de la carta de colores.
- Retire la mayor cantidad posible de barnices de los utensilios después de su uso. No desechar los residuos, agua/disolventes usados en la limpieza de los mismos en fregaderos, inodoros, alcantarillas, basura etc. para evitar su liberación al medio ambiente.

## GARANTÍA DE 8 AÑOS

Depende de la exposición y de las condiciones climáticas. Puede reducirse en caso de que las superficies estén sometidas a condiciones climáticas extremas, a una fuerte humedad ambiental o en el caso de que se produzca una acumulación prolongada de agua sobre el soporte (caso de los soportes horizontales).

- La garantía se limita al reembolso del producto (presentando el envase y el recibo) y solo se aplica a las propiedades del barniz.

