



Climas extremos BARNIZ EXTERIOR



TONALIDADES
CLASICAS/CLASSICAS

- **Alta protección sol, heladas, nieve**

DESTINO

- Para toda la carpintería exterior sometida a la intemperie: marcos, puertas, ventanas, contraventanas, portones...
- Se aplica sobre todas las esencias de madera (incluso en el roble), europeas y exóticas, nuevas o antiguas.

PREPARACIÓN

La madera tiene que estar bruta, limpia y seca.

- **MADERA BRUTA** : cepillar y desempolvar. Diluir la 1ª capa.
 - **MADERA BARNIZADA** : lijar suavemente con papel de lija de grano fino 240.
- Si su barniz anterior se ha desprendido en escamas, eliminar la capa con el Super Decapante madera V33. Aclarar con agua. Dejar secar durante 24h.
- Cepillar y desempolvar.
- **MADERA PINTADA** : Decapar con el decapante madera V33. Aclarar con agua. Dejar secar 24h. Lijar suavemente con papel de lija de grano fino 240 y desempolvar.
 - **MADERA CON PROTECTOR DECORATIVO** : lijar suavemente con papel de lija de grano fino 240 y desempolvar. Redondear ligeramente los ángulos de su carpintería con papel de lija para asegurar una aplicación homogénea del barniz.

APLICACIÓN

Condiciones ideales de aplicación entre 12°C y 25°C, tiempo seco y sin corriente.

- Aplicar con pincel la 1ª capa y dejar secar 6 horas.
- Lijar ligeramente con papel de lija grano fino (240) y desempolvar antes de aplicar la 2ª capa.
- Evitar las sobre-capas.

PROTECCIÓN – 8 años

La protección de 8 años depende de la exposición y de las condiciones climáticas. Puede reducirse en caso de que las superficies estén sometidas a condiciones climáticas extremas, a una fuerte humedad ambiental o en el caso de que se produzca una acumulación prolongada de agua sobre el soporte (caso de los soportes horizontales).

Herramientas: Pincel

Tiempo de secado:

Entre 2 capas 6h
Secado completo 12h

Rendimiento: 2 capas ± 6m²/L

Limpieza : AGUARRÁS

