

EL BARNIZ QUE RENUEVA SU PARQUET DE MANERA SIMPLE.

SIN ACUCHILLAR NI DECAPAR

SIN ESFUERZO

Evita una restauración completa de
suelos desgastados o rayados.

APLICACIÓN DIRECTA EN PARQUETS

Alto rendimiento gracias a su
fórmula enriquecida con
resina ultra adherente.

APLICACIÓN FÁCIL


Resistencia a los riesgos de la vida
cotidiana: pasajes, manchas,
arañazos ...

CATÁLOGO DE COLORES

INCOLORO · 3 aspectos



**MATE - SATINADO -
BRILLANTE**



0,75 L · 2,5 L



¿SOBRE QUÉ SOPORTES?

- Suelos de parquet en bruto, vitrificados / barnizados, pre-barnizados de especie europea o exótica y revestimientos laminados.
- Compatible con sistemas de suelo radiante.



TIEMPO DE SECADO

3H ENTRE 2 CAPAS
24H COMPLETO



RENDIMIENTO

+/- 6m² EN 2 CAPAS



HERRAMIENTAS

BROCHA O RODILLO de 12 mm



LIMPIEZA

A G U A

PREPARACIÓN

La madera debe estar limpia, seca y sin polvo.

- **PARQUET NUEVO:** lijar con lijadora (abrasivo de grano 120).
- **PARQUET Y LAMINADOS VITRIFICADOS/BARNIZADOS Y PRE-BARNIZADOS:** La presencia de grasa puede impedir la correcta adherencia del barniz. Desengrasar cuidadosamente y luego lijar (abrasivo de grano 180).

APLICACIÓN

Condiciones ideales de aplicación: entre 12°C y 25°C sobre madera seca y sin corriente de aire. Listo para usar.

- Remover bien el barniz parquet antes y durante su uso con una varilla ancha para homogeneizarlo bien. Aplicar con una brocha (cerdas suaves) o rodillo (cerdas 12 mm). Aplicar en capas uniformes, bien rellenas y cruzadas, terminando en el sentido de las vetas de la madera. Dejar secar 3 horas.
- Lijar (abrasivo de grano 180) y quitar el polvo, luego aplicar una segunda capa y dejar secar durante 3 horas. En suelos laminados, no es necesario lijar entre capas. Puede aplicar la segunda capa directamente. Si es necesario, aplicar una 3ª capa, sin lijar entre capas, para lograr el rendimiento recomendado. Deje secar durante 24 horas.

Usar la habitación con precaución durante los primeros días después de la aplicación. La resistencia óptima del barniz parquet se obtiene después de 1 semana.

MANTENIMIENTO

Para mantener la belleza de su parquet, utilice el LIMPIADOR PARA PARQUET Y LAMINADOS LIBÉRON.

Una vez al año, amplíe la protección de su parquet aplicando el RENOVADOR PARA PARQUET Y LAMINADOS V33.

RECOMENDACIONES

- **PARQUET VITRIFICADO/BARNIZADO Y PRE-BARNIZADO:** Si el parquet está muy deteriorado o si ha vuelto parcialmente a madera en bruto, recomendamos lijar (grano 120) toda la superficie antes de la aplicación. TRUCO: Si el parquet se oscurece cuando está mojado, significa que se ha convertido en madera en bruto.
- El aspecto lechoso en el bote y en la aplicación desaparece después del secado.
- Debe evitarse el exceso de barniz en las esquinas.