

EL BARNIZ DE MUY ALTA RESISTENCIA PARA UN PARQUET RESISTENTE AL PASO DEL TIEMPO

Gracias a su fórmula única, el barniz parquet ULTRA RESISTENTE es especialmente adecuado para zonas de mucho tránsito, muy solicitadas en el día a día (tacones, maletas, juguetes de niños, etc.).

PROTECCIÓN ANTI-RAYADURAS POLIURETANO

RESISTENCIA REFORZADA gracias a la combinación de una resina de alto rendimiento.

COMODIDAD DE APLICACIÓN

- Listo para usar
- Cubrición alta

BELLEZA DURADERA

- Buen acabado que realza cualquier tipo de madera
- Acabado perfecto

RESISTENCIA AL DÍA DÍA

- Protección extrema contra golpes, paso repetido y manchas
- Mantenimiento fácil: ultra lavable

PROTECCIÓN

CATÁLOGO DE COLORES

3 aspectos



Incoloro mate



Incoloro satinado



Incoloro brillante

MATE - SATINADO - BRILLANTE



0,75L · 2,5 L



¿SOBRÉ QUÉ SOPORTES?

- Suelos de parquet, escaleras de madera nuevas o antiguas, todas las especies.
- Ideal para suelos domésticos muy solicitados: entradas, pasillos, salas de estar.
- Compatible con sistemas de suelo radiante.



TIEMPO DE SECADO

6H ENTRE 2 CAPAS
24H COMPLETO



RENDIMIENTO (L)

+/- 6m² EN 2 CAPAS



HERRAMIENTAS

BROCHA O RODILLO 12mm



LIMPIEZA

AGUARRÁS

MODO DE EMPLEO

PREPARACIÓN

La madera debe estar bruta, limpia, seca y sin polvo.

- **PARQUET NUEVO:** lijar con lijadora (abrasivo de grano 120).
- **PARQUET VITRIFICADO O ACEITE:** lijar con una lijadora en 3 pasadas (abrasivo de grano 50, luego 80 y 120) hasta encontrar la madera en bruto.
- **PARQUET ENCERADO Y VIEJO:** suprimir la capa de cera con la ayuda de un desencerador o de un champú para parquet y luego lijar mecánicamente en 3 pasadas (abrasivo de grano 50, luego 80 y 120) hasta encontrar la madera en bruto.
- **MADERA GRASA EN BRUTO (teca, doussie, bangkirai, etc.):** le aconsejamos aplicar un aceite de parquet.

APLICACIÓN

Condiciones ideales de aplicación: entre 12°C y 25°C sobre madera seca y sin corrientes de aire. Aplicar en 3 manos o en 2 manos si se ha usado imprimación, incolora o teñida.

- Remover bien el barniz parquet antes y durante su uso con una varilla ancha para homogeneizarlo bien. Aplicar con una brocha (cerdas suaves) o rodillo (cerdas 12 mm). Aplicar en capas uniformes, bien rellenas y cruzadas, terminando en el sentido de las vetas de la madera. Dejar secar 6 horas.
- Lijar (abrasivo de grano 180) y quitar el polvo, luego aplicar una segunda capa y dejar secar durante 6 horas.
- Si es necesario, aplicar una 3ª capa, sin lijar entre capas.
- Dejar secar durante 24 horas. Usar la habitación con precaución durante los primeros días después de la aplicación. La resistencia óptima del barniz parquet se obtiene después de 1 semana.

MANTENIMIENTO

Para mantener la belleza de su parquet, utilice el LIMPIADOR PARA PARQUET Y LAMINADOS LIBÉRON. Una vez al año, amplíe la protección de su parquet aplicando el RENOVADOR PARA PARQUET Y LAMINADOS V33.

RECOMENDACIONES

- Respetar el rendimiento del producto (m²/litro), asegura unos resultados óptimos y duraderos.
- Debe evitarse el exceso de barniz en las esquinas.