



# BARNIZ EXTERIOR CLIMAS EXTREMOS

TONALIDADES  
OPACAS

- Barniz de poliuretano
- Resistente a variaciones de temperatura: -40°C/+60°C
- Hidrófugo
- Barrera Anti-UV

## INFORMACIÓN

TIEMPO DE SECADO  
TEMPO DE SECAGEM

ENTRE  
2 CAPAS  
/DEMAIOS

6h

SECADO  
COMPLETO  
COMPLETE  
SECAGEM  
COMPLETA

2h

HERRAMIENTAS  
FERRAMENTAS

PINCEL



LIMPIEZA / LIMPEZA



AGUARRÁS

### USO

- Para toda la carpintería exterior sometida a la intemperie: marcos, puertas, ventanas, contraventanas, portones...
- Se aplica sobre todo tipo de maderas (incluso en el roble), europeas y exóticas, nuevas o antiguas.

### CARACTERÍSTICAS

- Hidrófugo.
- Alta concentración en agentes anti UV.
- Resiste a temperaturas extremas : -40°C / +60°C.
- Excelente impermeabilidad.



BARNIZ  
VERNIZ  
POLIURETANO

HASTA/ ATÉ  
8  
AÑOS/ANOS  
PROTEÇÃO



RENDIMIENTO

## FORMATOS

## COLORES



0,25L



0,75L



2,5L



Beige



Rojo  
Nórdico



Gris  
Antracita



# BARNIZ EXTERIOR CLIMAS EXTREMOS

## PREPARACIÓN

La madera tiene que estar bruta, limpia y seca.

- **MADERA BRUTA** : cepillar y quitar el polvo. Diluir la 1ª capa.
- **MADERA BARNIZADA** : lijar suavemente con papel de lija de grano fino 240. Si su barniz anterior se ha desprendido en escamas, eliminar la capa con el Superdecapante Madera V33. Aclarar con agua. Dejar secar durante 24h. Cepillar y desempolvar.
- **MADERA PINTADA** : Decapar con el Superdecapante Madera V33. Aclarar con agua. Dejar secar 24h. Lijar suavemente con papel de lija de grano fino 240 y quitar el polvo.
- **MADERA CON PROTECTOR DECORATIVO** : lijar suavemente con papel de lija de grano fino 240 y quitar el polvo. Redondear ligeramente los ángulos de su carpintería con papel de lija para asegurar una aplicación homogénea del barniz.

## APLICACIÓN

Condiciones ideales de aplicación entre 12°C y 25°C, tiempo seco y sin corriente.

- Aplicar con pincel la 1ª capa y dejar secar 6 horas.
- Lijar ligeramente con papel de lija grano fino (240) y quitar el polvo antes de aplicar la 2ª capa.
- Evitar las sobre-capas.

## PROTECCIÓN

La duración se aplica a: Las MADERAS nuevas o por renovar de esencias comunes: según modo de preparación y de aplicación

- **EXPOSICIÓN** : En maderas verticales únicamente. Exposición Sur y Sur-Oeste : tratar en 3 capas.

La protección de 8 años depende de la exposición y de las condiciones climáticas. Puede reducirse en caso de que las superficies estén sometidas a condiciones climáticas extremas, a una fuerte humedad ambiental o en el caso de que se produzca una acumulación prolongada de agua sobre el soporte (caso de los soportes horizontales)

## PRECAUCIONES DE USO

Contiene hidrocarburos C9-C11. EUH208 : Contiene metiletilcetoxima. Puede producir una reacción alérgica.

H226: Líquido y vapores inflamables.

H336: puede provocar somnolencia o vértigos.

EUH066: la exposición repetida puede provocar resecaamiento o grietas en la piel.

P101: En caso de consulta médica, tener a mano el recipiente o la etiqueta.

P102: Mantener fuera del alcance de los niños.

P210: Mantener alejado de cualquier fuente de calor, superficies calientes, chispas, llamas o cualquier fuente de inflamación. No fumar.

P271: Utilizar solamente al aire libre o en un ambiente bien ventilado.

P501: Eliminar el contenido/el recipiente en un centro de recogida de residuos (en contacto con la autoridad local).

Valor límite de la UE para este producto (cat A/e) : 400g/L (2010). Este producto contiene máx. 400g/L COV.