



PROTECTOR TERRAZAS CLIMAS EXTREMOS

TONALIDADES
CLASICAS/CLASSICAS

- Embellece y protege las terrazas de manera duradera
- Barrera Anti-UV para maderas exóticas y tratadas en autoclave
- Hidrófugo y anti-UV

INFORMACIÓN

USO

- Para terrazas de madera, suelos y listones.
- Sobre todo tipo de maderas: teca, madera exótica, pino.

CARACTERÍSTICAS

- Alta resistencia: UV, agua clorada, humedad, manchas y grasas.
- Seguridad anti-deslizamiento en terrazas y bordes de piscina: Conforme PN24 según la norma AFNOR XP P05-011 dentro del respeto de las condiciones de aplicación.
- Preserva el contacto con la madera y su aspecto natural mate.

TIEMPO DE SECADO
TEMPO DE SECAGEM

ENTRE
2 CAPAS
/ DEMÃOS

4h

SECADO
COMPLETO
SECAGEM
COMPLETA

24h

HERRAMIENTAS
FERRAMENTAS

PINCEL - RODILLO / RODO



LIMPIEZA / LIMPEZA



RENDIMIENTO

MATE

ASPECTO

FORMATOS

COLORES



0,75L



2,5L



Incoloro



Teca



PROTECTOR TERRAZAS CLIMAS EXTREMOS

PREPARACIÓN

- **MADERAS BRUTAS** : previamente limpia con el Limpiador Maderas V33.

Sobre maderas duras (Douglas): diluir la 1ª capa al 10%.

- **MADERAS NUEVAS/GRASAS** : es preferible dejar envejecer un poco la madera en el exterior para que el soporte esté desengrasado antes de la aplicación del Protector Terrazas de Madera Climas Extremos V33. Verifica que el suelo está completamente desengrasado mediante el «test de la gota de agua» depositando agua sobre el suelo en diferentes lugares. Si la gota queda en la superficie, el suelo todavía está graso y el Protector Terrazas no penetrará. En este caso desengrasa con un desengrasante.

CONSEJO

- Sobre madera nueva o decapada, tratar si es necesario con el Fondo Universal V33.
- En caso de manchas localizadas, limpiar con la ayuda de un desengrasante.
- El aspecto puede variar según el tipo de madera. Realiza una prueba previamente.

APLICACIÓN

Condiciones ideales de aplicación: entre 12° y 25°C en un ambiente seco y evitando las corrientes de aire.

La madera debe estar en bruto, limpia y seca.

1. Remover bien con una varilla antes y durante la aplicación.
2. Aplicar generosamente la primera capa con un pincel o rodillo de lacar de pelo corto (3 a 5 mm) de modo que se impregne bien la madera. No retirar el excedente.
3. Dejar secar 4h.
4. Aplicar una segunda capa también sin retirar el excedente. Vigilar que ninguna fibra quede enganchada en la madera.

Elimina herramientas y trapo sucios en una bolsa de plástico cerrada herméticamente.

PRECAUCIONES DE USO

EUH208 : Contiene benzisotiazolinona e hidroxifenil benzotriazol. Puede producir una reacción alérgica.

P102: Mantener fuera del alcance de los niños.

P271: Utilizar solamente al aire libre o en un ambiente bien ventilado.

P501: Eliminar el contenido/el recipiente en un centro de recogida de residuos (en contacto con la autoridad local) .

No tirar los residuos

por el desagüe. Cerrar bien el embalaje después del uso.

ATENCIÓN: Riesgo de auto combustión de los trapos y brochas empapados de aceite. Eliminarlos en un recipiente cerrado herméticamente

Valor limite UE para este producto (cat A/f) : 130g/L (2010). Este producto contiene max 20g/L COV.