



PROTECTOR TERRAZAS DE MADERA CLASSIC

- **Alta resistencia al agua clorada y los rayos UV**
- **Protección anti manchas y anti grasa**

USO

- Ideal para suelos y enrejados de teca, madera exótica o pino, sometidos a agresiones externas (humedad, rayos UV, agua clorada...): terrazas de chalets o casas al borde del mar, alrededores de piscinas...
- Compatible con las maderas tratadas en autoclave.

CARACTERÍSTICAS

Rico en resinas alquídicas uretanas especiales « ambiente marino » y anti UV para proteger del agua, del sol, de las manchas y de las grasas. Microporoso: deja respirar la madera. Aplicación y mantenimiento fácil. Preserva el aspecto natural de la madera.

PREPARACIÓN

La madera debe estar limpia y seca.

- Madera nueva: Lije ligeramente y elimine el polvo.
- Madera antigua: Efectúe una limpieza previa con el Limpiador Madera V33.

APLICACIÓN

Aspecto blanquecino que desaparece tras el secado.

Agitar bien antes de usar.

- 1ª aplicación: Impregne generosamente la madera, aplicando la primera capa de protector con un pincel plano o un rodillo.
- 15 minutos después, aplique una segunda capa sin esperar a que se seque la primera (húmedo sobre húmedo). Su terraza estará protegida cuando la madera ya no absorba más protector.
- Retire el excedente con ayuda de un paño que no suelte pelusa y deje secar entre 24 y 48 horas.
- Mantenimiento: En las zonas con más desgaste, aplique 1 ó 2 capas de protector. Las zonas de unión son invisibles o puede variar según el tipo de madera. Realiza una prueba previamente.

ATENCIÓN

EUH208: Contiene ácidos grasos de aceite de tall y trimeros de ácido graso insaturado C18. Puede provocar una reacción alérgica. H226: Líquidos y vapores inflamables. EUH066: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. P501: Eliminar el contenido/el recipiente en un centro de recogida de residuos (en contacto con la autoridad local). Valor límite de la UE para el producto (cat.A/i): 500g/l (2010). Contenido máx. en COV: 420g/l



Aplicación: pincel o rodillo

Secado entre capas: 15min.

Secado completo: 24h.

Rendimiento por capa: 2.5L = +/- 20m²

Limpieza del material: AGUARRÁS

Aspecto: mate

