BARNIZ ANTIDERRAPANTE

- *Excelente adherencia sobre todo tipo de suelos, interiores o exteriores.*
- *Impermeable y anti-UV.*

CARACTERISTICAS

Barniz Antiderrapante V33 a base de microgramos sintéticos, refuerza la función antideslizante en todo tipo de suelos de interior y exterior.
Tratamiento antiderrapante compatible con todos los soportes: pintura para suelos, cemento, hormigón, gres, baldosas, piedra…
Ideal para suelos deslizantes: escalera, terraza exterior, …
El sistema antideslizante no es apto para bordes de piscinas.

Herramientas: Pincel o rodillo
Secado: al tacto: 30 min
entre capas **3**h
Rendimiento: ± 12m²/L
Limpieza : AGUA

PREPARACIÓN

Fase primordial para garantizar la adherencia correcta de una pintura de suelo. El soporte debe estar limpio, seco, poroso y sin grasa.
Es indispensable aspirar el soporte antes de la aplicación. En caso que el suelo este frecuentemente húmedo, se aconseja realizar una prueba previa en una pequeña superficie.
SOPORTES BRUTOS:
- Cemento / hormigón bruto: lavar el suelo con el Champú Suelos Cemento-Hormigón V33. Aclarar bien y dejar secar 24 horas.
- Cemento / hormigón nuevo: esperar 3 meses para que se seque completamente.
- Parquets, solados, maderas: lijar y quitar el polvo a continuación.
- Suelos lisos o de poro cerrado: Enjabonar y lijar mecánicamente con una lija de grano 160.
SOPORTES YA PINTADOS: Quitar la pintura no adherida. Enjabonar y aclarar.

APLICACIÓN

Condiciones idóneas de aplicación: entre 10°C y 25°C con ambiente seco.
Material: pincel o rodillo.
Remover bien antes de usar para obtener una mezcla homogénea.
Aplicar en una capa sin diluirlo.
Tiempo de espera antes de usar el suelo (uso peatonal): 12h.

V33 España, C/ Colquide, 6 - Edificio Prisma, Bloque 2, Planta Baja Oficina E 28231 Las Rozas de Madrid
Tlf. + 34 916370382 - www.v33.es