



PINTURA PARA SUELOS

Interior - Exterior



- **Alta resistencia a la intemperie, a los choques y a las rayaduras.**
- **Alta resistència à intemperie, aos choques e aos riscos.**

USO

Protección, decoración y renovación de suelos interiores (cemento, hormigón, azulejos, parquet, madera, suelo estratificado...) y exteriores (cemento, hormigón, azulejos y losas de exterior, piedras porosas ...).

Alta resistencia a las rayas, golpes, abrasiones, picados...

Aplicación: Pincel y rollo

Secado entre capas: 3h

Secado completo: 12h

Rendimiento por capa: 1L = +/- 14m²

Limpieza: AGUA

PREPARACIÓN

Fase primordial para garantizar la adherencia correcta de una pintura de suelo. El soporte debe estar limpio, seco y sin grasa. Es indispensable aspirar el soporte antes de la aplicación.

Para mejorar la adherencia de la pintura en suelos muy transitados, aplicar previamente la Imprimación de Adherencia V33 excepto para azulejos.

SOPORTES BRUTOS:

Cemento / hormigón bruto: lavar con el Champu para Suelos Cemento-Hormigón V33.

Cemento / hormigón nuevo: dejar secar 3 meses antes de pintar.

Solado, cemento pulido: verificar la porosidad del suelo mediante el "test de la gota de agua" colocada en el suelo. Si se queda en la superficie, el suelo no es poroso y la pintura no se adherirá.

Aplicar una solución de lejía y agua (1L por 4L de agua) para abrir el hormigón, y después aclarar. Dejar secar 48 horas.

Parquet, suelos madera (interior): lijar y, a continuación, quitar el polvo. Verificar la porosidad del suelo mediante el "test de la gota de agua".

Azulejos, piedras: enjabonar con el Champu para Suelo Cemento-Hormigón V33 y lijar con papel de lija medio / grueso antes de pintar.

SOPORTES YA PINTADOS:

Quitar la pintura no adherente. Lavar. Deslustrar la superficie y quitar el polvo.

APLICACIÓN

Remover bien antes de usar para obtener una mezcla homogénea. Aplicar la primera capa, diluida con un 5% de agua en suelos de cemento, hormigón o madera. Dejar secar durante 3 horas entre capas. Condiciones idóneas de aplicación: entre 10C y 25C con ambiente seco.

Tiempo necesario para volver a usar la habitación:

Utilización de paso: 12 horas.

Utilización intensiva: 48 horas.