



RENOVATION PERFECTION

Muebles de cocina
Móveis de cozinha



USO

Electrodomésticos

Acero inoxidable, metal,
plástico

Encimeras

Madera barnizada, melamina,
laminado, azulejos

Pared trasera encimeras

Azulejos, bloques de
vidrio, acero inoxidable

Muebles de cocinas

Madera bruta,
barnizada, pintada,
melamina,

La pintura para renovar su cocina




- Alta resistencia a las rayaduras y golpes.
- Adherencia perfecta en cualquier soporte, sin imprimación.
- Acabado liso.

LA EXIGENCIA DE UN RESULTADO PERFECTO Y DURADERO La pintura Renovation Perfection ha sido especialmente diseñada para renovar de manera duradera los soportes y materiales muy solicitados. Gracias a la asociación de polímeros específicos y al Additiv System, booster de rendimiento, ofrece un acabado de alta calidad, listo para hacer frente a todos los afeos de la vida cotidiana.

750ml – 2L

Colores

SATINADO



INFORMACIÓN:

2L = +/- 24m²
12m² acabado en 2 capas

6h

Secado entre 2 capas

Agua

Limpieza de las
herramientas

24h

Secado completo

HERRAMIENTAS:



Mezclador o
varilla ancha



Pincel
(para ángulos y
acabados)



Rodillo para lacar

PREPARACIÓN

La preparación del soporte es una etapa OBLIGATORIA.

El LAVADO se hace únicamente con un limpiador a base de sosa (insistiendo en las juntas). Quitar las juntas de silicona antes de pintar. Prever rehacerlas después.

- En soportes en bruto/porosos (madera, MDF...): lijar y quitar el polvo.
- En roble y castaño bruto: aplicar antes una imprimación adecuada para bloquear los taninos.
- En soportes pintados o barnizados: lavar, aclarar con agua, dejar secar. Lijar ligeramente con papel de lija grano 240 y quitar el polvo.
- En materiales sin pintar (azulejos, acero inoxidable, vidrio, estratificado...): limpiar, enjuagar abundantemente con agua y dejar secar.

APLICACIÓN

Aplicar la pintura a temperatura ambiente entre 12°C y 25°C y evitar las corrientes de aire

1. Vaciar íntegramente el Additiv System (monodosis presente en la cubeta de aplicación) en el bote de pintura y mezclar durante 5 minutos, insistiendo en el fondo del bote con una varilla ancha.
2. Trabaje la pintura por pequeñas superficies. Aplique cruzando las pinceladas y acabe igualando en el mismo sentido. Deje secar 6 horas y aplicar una segunda capa con el mismo principio. En superficies horizontales, la pintura se tiene que proteger con el Barniz Protector Encimeras de V33. Una vez el Additiv System añadido a la pintura, la mezcla debe ser utilizada en un plazo inferior a 10 días para conservar las propiedades óptimas de adherencia y de resistencia.

CONSEJOS V33

- Para el mantenimiento de su soporte, utilice un detergente suave y una esponja no abrasiva.
- La resistencia óptima de esta pintura se obtiene después de 20 días de secado: Se recomienda hacer un uso moderado del soporte (vigilar golpes, manchas, limpiar con cuidado...) durante este período.

La tecnología Teflon™ proporciona un efecto perla que impide la incrustación de las manchas y facilita la limpieza. Teflon™ y los logotipos asociados son marcas comerciales o copyrights de la sociedad Chemours FC, LLC, utilizados bajo licencia por el grupo V33 SA.

PRECAUCIONES DE USO:

EUH208: Contiene 1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona; mezcla de 5-cloro -2-metil-4-isotiazolin-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1). Puede producir una reacción alérgica. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. P501: Eliminar el contenido/el recipiente en un centro de recogida de residuos (en contacto con la autoridad local). EVITAR TEMPERATURAS INFERIORES A 0°C. Valor límite de la UE para el producto (cat.A/j): 140g/l (2010). Contenido máx. en COV: 29g/l.