



RENOVATION
PERFECTION

Azulejos



UTILIZAÇÃO

Móveis do banho

- Madeira em bruto, envernizada, pintada, melamina
- Aço inoxidável, metal, plástico

Paredes do banheiro, incluindo o interior de duche

Azulejos, cerâmica, vidro, madeira

A tinta para renovar a su casa de banho



- Direto em azulejos e móveis
- Alta resistência a produtos de higiene
- Acabamento liso.

75ml - 750ml - 2L

Cores

ACETINADO



V33**RENOVATION
PERFECTION****Azulejos****INFORMAÇÃO:**2L = +/- 24m²
12m² acabamento em 2 camadas**6h**

Secagem entre 2 camadas

ÁguaLimpeza das
ferramentas**48h**

Antes do primeiro banho

FERRAMENTAS:Misturador ou
vareta largaPincel
para ângulos e
acabamentos)

Rolo para lascar

PREPARAÇÃO

A preparação do suporte é uma etapa **OBRIGATÓRIA**.

A LAVAGEM faz-se unicamente com um limpador à base de soda (insistindo nas juntas). Retirar as juntas de silicone antes de pintar. Prever refazê-las posteriormente.

- **Em materiais não pintados (azulejos, aço inoxidável, vidro, estratificado, etc.):** limpar, enxaguar abundantemente com água e deixar secar.
- **Em suportes em bruto/porosos (madeira, MDF, etc.):** lixar e retirar o pó.
- **Em suportes pintados ou envernizados:** lavar, enxaguar com água, deixar secar. Lixar ligeiramente com lixa de grão 240 e retirar o pó.

APLICAÇÃO

Aplicar a tinta à temperatura ambiente entre 12°C e 25°C e evitar as correntes de ar

1. Esvaziar totalmente o Additiv System (monodose presente na cuvette de aplicação) no boião de tinta e misturar durante 5 minutos, insistindo no fundo do boião com uma vareta larga.
2. Comece pintando os ângulos, molduras ou juntas de sua superfície a ser pintada. Trabalhe a tinta em superfícies pequenas. Aplique cruzando as pinceladas e termine uniformizando no mesmo sentido. Deixe secar 6 horas e aplique uma segunda camada com o mesmo princípio.

Em superfícies horizontais, é necessário proteger a tinta com o Verniz Protetor de Bancadas V33.

Após adicionar o Additiv System à tinta, a mistura deve utilizar-se num prazo inferior a 10 dias para conservar as propriedades ótimas de aderência e de resistência.

CONSELHOS V33

- **Para a manutenção do seu suporte, utilize um detergente suave e uma esponja não abrasiva.**
- **A resistência ótima desta tinta obtém-se após 20 dias de secagem: Recomenda-se utilizar o suporte moderadamente (vigiar golpes, manchas, limpar com cuidado, etc.) durante este período.**

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

EUH208: Contém 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona; 4,5-dicloro-2-n-octil-4-isotiazol-3-ona; mistura de 5-cloro-2-metilo-4-isotiazolinona-3-ona e 2-metil-2H-isotiazolinona-3-ona (3:1). Pode causar uma reação alérgica. P102: Manter fora do alcance das crianças. P271: Utilizar unicamente no exterior ou num local bem ventilado. P501: Eliminar o conteúdo/o recipiente num centro de recolha de resíduos (em contacto com a autoridade local). EVITAR TEMPERATURAS INFERIORES A 0°C. Valor limite da UE para o produto (cat.A/j): 140g/l (2010). Conteúdo máx. em COV: 4g/l.