



RENOVATION PERFECTION

Muebles de cocina
Móveis de cozinha



UTILIZAÇÃO

Elerodomésticos

Aço inoxidável, metal,
plástico

Bancadas

Madeira envernizada,
melamina, laminado, azulejos

Parede traseira bancadas

Azulejos, blocos de
vidro, aço inoxidável

Móveis de cozinhas

Madeira em bruto,
envernizada, pintada,
melamina,

A tinta para renovar a sua cozinha



- Alta resistência às rachaduras e golpes.
- Aderência perfeita em qualquer suporte, sem primário.
- Acabamento liso.

A EXIGÊNCIA DE UM RESULTADO PERFEITO E DURADOURO

A tinta Renovation Perfection foi concebida especialmente para renovar de forma duradoura os suportes e materiais muito solicitados. Graças à associação de polímeros específicos e ao Additiv System, booster de rendimento, oferece um acabamento de alta qualidade, pronto para fazer frente a todos os riscos da vida quotidiana.

750ml – 2L

Cores

ACETINADO





RENOVATION PERFECTION

Muebles de cocina
Móveis de cozinha

INFORMAÇÃO:

2L = +/- 24m²
12m² acabamento em 2 camadas

6h

Secagem entre 2 camadas

Água

Limpeza das
ferramentas

24h

Secagem completa

FERRAMENTAS:



Misturador ou
vareta larga



Pincel
(para ângulos e
acabamentos)



Rolo para laca

PREPARAÇÃO

A preparação do suporte é uma etapa OBRIGATÓRIA.

A LAVAGEM faz-se unicamente com um limpador à base de soda (insistindo nas juntas). Retirar as juntas de silicone antes de pintar. Prever refazê-las posteriormente.

- Em suportes em bruto/porosos (madeira, MDF, etc.): lixar e retirar o pó.
- Em carvalho e castanheiro em bruto: aplicar antes um primário adequado para bloquear os taninos.
- Em suportes pintados ou envernizados: lavar, enxaguar com água, deixar secar. Lixar ligeiramente com lixa de grão 240 e retirar o pó.
- Em materiais não pintados (azulejos, aço inoxidável, vidro, estratificado, etc.): limpar, enxaguar abundantemente com água e deixar secar.

APLICAÇÃO

Aplicar a tinta à temperatura ambiente entre 12°C e 25°C e evitar as correntes de ar

1. Esvaziar totalmente o Additiv System (monodose presente na cuvette de aplicação) no boião de tinta e misturar durante 5 minutos, insistindo no fundo do boião com uma vareta larga.
2. Trabalhe a tinta em superfícies pequenas. Aplique cruzando as pinceladas e termine uniformizando no mesmo sentido. Deixe secar 6 horas e aplique uma segunda camada com o mesmo princípio. Em superfícies horizontais, é necessário proteger a tinta com o Verniz Protetor de Bancadas V33.

Após adicionar o Additiv System à tinta, a mistura deve utilizar-se num prazo inferior a 10 dias para conservar as propriedades ótimas de aderência e de resistência.

CONSELHOS V33

- Para a manutenção do seu suporte, utilize um detergente suave e uma esponja não abrasiva.
- A resistência ótima desta tinta obtém-se após 20 dias de secagem: Recomenda-se utilizar o suporte moderadamente (vigiar golpes, manchas, limpar com cuidado, etc.) durante este período.

A tecnologia Teflon™ proporciona um efeito pérola que impede a incrustação das manchas e facilita a limpeza. Teflon™ e os logotipos associados são marcas comerciais ou copyrights da sociedade Chemours FC, LLC, utilizados com licença do grupo V33 SA.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

EUH208: Contém 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona; mistura de 5-cloro -2-metilo-4-isotiazolinona-3-ona e 2-metil-2H-isotiazolinona-3-ona (3:1). Pode causar uma reação alérgica. P102: Manter fora do alcance das crianças. P271: Utilizar unicamente no exterior ou num local bem ventilado. P501: Eliminar o conteúdo/o recipiente num centro de recolha de resíduos (em contacto com a autoridade local). EVITAR TEMPERATURAS INFERIORES A 0°C. Valor limite da UE para o produto (cat.A/j): 140g/l (2010). Conteúdo máx. em COV: 29g/l.