



Climas extremos LASUR PROTECTOR



- **Resistente a las variaciones de temperatura: -40°C / +60°C**
- **Textura anti-goteo.**

TONALIDADES
OPACAS

DESTINO

- Se aplica sobre maderas exteriores muy expuestas: postigos, ventanas, contraventanas, pórticos, vallas, vigas, casetas de jardín...
- Sobre todo tipo de maderas europeas y exóticas, viejas o nuevas: roble, castaño, alerce, cedro...
- Compatible con todos los protectores antiguos.

Herramientas: Pincel, Rodillo y Pistola

Tiempo de secado: Entre 2 capas 6H

Secado completo 12H

Rendimiento: 1L= 12mq

Limpieza de herramientas : AGUA

PREPARACIÓN

La madera a proteger debe estar limpia, seca, sana y sin grasa. Lijar los ángulos y los bordes para redondearlos ligeramente.

- **MADERA BRUTA :** lijar con papel de lija para obtener una superficie lisa y pulida. Tratar previamente la madera con el FONDO UNIVERSAL V33.
- **MADERAS OSCURAS** (roble, castaño, alerce, cedro rojo, abeto douglas, exóticas...) : diluir la primera capa con un 15% de agua y aplicar una segunda capa sin diluir (evitar una aplicación grasa). Igualmente se puede aplicar una imprimación adecuada.
- **MADERAS CON PROTECTOR :** cepillar para eliminar las partículas de película no adheridas a la madera. Lijar para obtener una superficie lisa y pulida.
- **MADERAS GRASAS :** utilizar un disolvente para desengrasar.



APLICACIÓN

Condiciones ideales de aplicación entre 12°C y 25°C, en un ambiente seco y evitando las corrientes de aire.

- Remover bien el protector, antes y durante su uso, mediante una varilla larga para homogeneizar bien el producto.
- Aplicar en dos capas. Para una aplicación con pistola, diluir con un 10% de agua.

CONSEJOS V33

- No aplicar sobre maderas tratadas térmicamente o maderas ácidas
- Para los colores claros sobre maderas nuevas o muy expuestas, se recomienda aplicar una 3ª capa.
- El incoloro se utiliza sobretodo para el mantenimiento de maderas ya protegidas o tintadas o para difuminar otros colores.

PROTECCIÓN - 10 años

La protección se aplica a:

- Las **MADERAS** nuevas o por renovar de esencias comunes: según modo de preparación y de aplicación
- **EXPOSICIÓN :** En maderas verticales únicamente. Exposición Sur y Sur-Oeste : tratar en 3 capas.
- La protección de 10 años depende de la exposición y de las condiciones climáticas. Puede reducirse en caso de que las superficies estén sometidas a condiciones climáticas extremas, a una fuerte humedad ambiental o en el caso de que se produzca una acumulación prolongada de agua sobre el soporte (caso de los soportes horizontales).